



CARPET TILES

Mohawk Group


Art Style - Metallic Path

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutzschicht - Složení vlákna - Skład i rodzaj runa		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		4150 g/m ²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákna - Waga runa		600 g/m ²
Surface pile weight Polnutzschichtgewicht - Hmotnost vlákna v ploše - Waga runa na powierzchni		365 g/m ²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		7,1 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		3,4 mm
Surface pile density Polrohdichte - Povrchová hustota vlákna - Gęstość runa		0,107 g/cm ³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		230.400/m ²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Stuhllolleneignung - Vhodnost pro kolečkové židle - Atest na krzesła na kółkach	EN 985	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odpornost kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odpornost na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odpornost kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odpornost termiczna	ISO 8302	0,080 m ² .K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 α_w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_w 0 0 0,05 0,15 0,3 0,35
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 29$ dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Transversal resistance Durchgangswiderstand - Příčná odolnost - Opór poprzeczny	ISO/DIS 10965	≤ 10 ⁹ Ohm
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		6
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		25 x 75 cm (9,84" x 29,53") 3,75 m ² /box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - GUT-Prodís Numer		68365BF5

We reserve all rights for technical improvements: 07/2019.



FLEXLOK