

Essence Pure

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"						
Postać	ISO 2424	Pętelkowa						
Metoda barwienia		Barwiona w masie						
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424	Poliester						
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424	ProBase - bitum modyfikowany.						
Skład runa	ISO 2424	BCF Poliamid 6						
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	6.0					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.7					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	3850					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	500					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	325					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.120					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307	33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie						
Klasa komfortu	EN 1307	LC 1						
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	26					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.15					
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	0.062					
Palność	EN 13501-1	Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D3BBE4FE						



Wyprodukowany przez:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002






Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: www.tarkett.com

PL-20240704