

Desso x RENS

Wstępna specyfikacja zgodnie

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"						
Postać	ISO 2424	Pętłkowa						
Metoda barwienia		Barwiona w masie + Nadruk						
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424	Poliester						
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424	EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera średnio 80% pozytywnie zdefiniowanych materiałów pochodzących z recyklingu.*						
Skład runa	ISO 2424	BCF Poliamid 6 i ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenero- wana) **						
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	5,5 - 6,5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2,5 - 2,8					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	3900 - 4250					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	550 - 730					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	340 - 415					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0,136 - 0,148					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307							
Klasa komfortu	EN 1307							
Stabilność wymiarowa	EN 986	%						
Tłumienie dźwięków uderze- niowych ΔL _w	ISO 10140	dB						
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	-	-	-	-	-	-
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	-					
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W						
Palność	EN 13501-1	Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)						




Wyprodukowany przez:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

Colour fastness to artificial light according to
ISO 105-B02: ≥ 4

* Desso EcoBase® to podkład oparty na polielefinach. * Termin „pozytywnie zdefiniowany” oznacza, że wszystkie składniki oceniono jako „zielone” (optymalne) lub „żółte” (znośne) według kryteriów oceny Cradle to Cradle®. Na podstawie opisu programu certyfikacji Cradle to Cradle® CertifiedCM w wersji 3.1. Całkowity odsetek materiałów pochodzących z recyklingu zależy od produktu i koloru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com

** ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowanej. Całkowita % zawartość składnika regenerowanego w danym różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com

Wykładziny dywanowe Desso muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty Desso mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: Desso zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett

PL-20221202