



Grezzo EcoBase

Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"						
Postać	ISO 2424	Pętłkowa strukturowana						
Metoda barwienia		Barwiona w masie						
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424		Poliester					
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424		EcoBase*					
Skład runa	ISO 2424		BCF Poliamid 6					
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	7.0					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	3.5					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	4100					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	650					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	395					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.113					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307		33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie					
Klasa komfortu	EN 1307		LC 1					
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.08	0.19	0.33	0.36
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.20					
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	0.082					
Palność	EN 13501-1		Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		4E61DB96					



*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: www.tarkett.com

PL-20240703