

Specyfikacja techniczna

Eternal Next spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu Winyłowa heterogeniczna wykładzina podłogowa do montażu bez kleju

Zabezpieczenie powierzchni PUR Satin I Pearl

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej EN ISO 10581 Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe EN ISO 10874 Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł EN ISO 10874 Klasa 43 - intensywne użytkowanie



Grubość całkowita EN ISO 24346 2 mm



Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,7 mm



Długość rolki EN ISO 24341 ≤ 25 m



Szerokość rolki EN ISO 24431 2m



Waga całkowita EN ISO 23997 3 600 g/m²



Elastyczność EN ISO 24344 Ø 10 mm



Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,05 %



Odporność na ścieranie EN 660 -2 Grupa T



Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10



Odporność na rolki krzesel ISO 4918 r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 0,04 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 ΔL_w = 5 dB



Trwałość kolorów pod wpływem światła ISO 105 - B02 ≥ 6



Odporność chemiczna EN ISO 26987 Bardzo dobra



Odporność na mikroorganizmy - grzyby i bakterie EN ISO 846 Odporna



Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych EN 13553 Tak, materiał jest wodoszczelny



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach EN ISO 16000-9 < 0,02 mg/m³



Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 24 % materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)

Ślad węglowy

7,32 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Eternal Next spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004 0200106-DoP-410



Reakcja na ogień

EN 13501-1 Bfl - s1 L CS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893 klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

ISO 6356 ≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524 0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C



Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny PUR Satin, Pearl, Wood zapewnia doskonałą ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami, ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni wykładziny. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.



Zawiera 24%
materiałów
pochodzących
z recyklingu



Produkowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnej



Dostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu