

Specyfikacja techniczna

Tessera Topology spełnia wymagania normy EN 1307

Rodzaj produktu

Dywanowa wykładzina podłogowa w płytkach

Struktura runa

ISO 2424

Pętelkowe o zróżnicowanej strukturze runa



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 33 - bardzo intensywne użytkowanie



Wymiary płytek

EN ISO 24342

50 x 50 cm



Grubość całkowita

ISO 1765

6,4 mm



Wysokość włókien

ISO 1766

3,5 mm



Rodzaj włókien

ISO 2424

THRIVE®- poliamid 6 z 90% zawartości z recyklingu

Metoda barwienia włókien

100% na wskroś

Gęstość ściegu

ISO 1763

212 544 splotów/m²

Waga runa

ISO 8543

700 g/m²

Waga całkowita

ISO 8543

4 240 g/m²

Podłoże pierwszorzędowe

ISO 2424

Poliester

Podłoże drugorzędowe

ISO 2424

Probac™- wypełniacz mineralny z recyklingu z niewielką ilością bitumu i włókny poliestrowej



Stabilność wymiarowa

EN 986

≤ 0,2 %



Odporność na rolki krzesel

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

ISO 10140-3

ΔL_w = 27 dB

Pochłanianie dźwięków

ISO 354

α_w = 0,15 (H)

Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 6

Trwałość kolorów pod wpływem ścierania

ISO 105 - X122

≥ 5



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000-9

< 0,1 mg/m³

Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów z recyklingu

Zawiera wagowo 75% materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 8.0

Prodis - GUT

Spełnia kryteria GUT - 216C57FB

Ślad węglowy

1,4 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Metoda montażu

kierunkowo



Tessera Topology spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

1170100-DoP-109



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl - s1 G NCS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

ISO 6356

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,06 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C

seria wykładzin dywanowych
w płytkach spełniająca
zastrzeżone kryteria
zrównoważonego rozwojuZawiera 75%
materiałów
pochodzących
z recyklinguProdukowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnejDostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu