TARALAY INITIAL COMPACT

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2.00
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0.70
Waga	EN ISO 23997	g/m2	2635
Szerokość rolki	EN ISO 24341	cm	200
Długość rolki	EN ISO 24341	mb	25
Norma/Specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 43
Klasa ogniowa	EN 13 501-1	klasa	B_{fl}-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość: test rampy z olejem	DIN 51130	klasa	R10
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm^3	≤ 2.0
Grupa ścieralności		grupa	T
Typ zawartości spoiwa	ISO 10582	Typ	I
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	%	≤0.40
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Wgniecenie resztkowe (średnia zmierzona wartość)	-	mm	ca. 0.03
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	6
Odporność na kółka krzeseł (typ W)	ISO 4918	-	Posiada
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopni	≥6
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	Protecsol®
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-	Bardzo dobra
Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E)	ISO 21702		99,3% w ciągu 2 h
Działanie antybakteryjne (E.coli- S.aureus- MRSA)	ISO 22196	-	Hamuje rozwój > 99 % drobnoustrojów
Emisja TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10
Certyfikacja	QNG / DGNB / LEED / BREEAM		Nie zawiera (≤ 0,1%) substancji SVHC, parafin chlorowanych (SCCP, MCCP i LCCP), ftalanów szkodliwych dla rozrodu, ołowiu, kadmu ani cyny. Produkt spełnia wymogi programu AgBB.
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
CE	EN 14041	-	
		-	

Marzec 2026