


# iD Naturals Loose-Lay 55

## Dane techniczne

| Klasyfikacja                                               | Norma                                                                                                                                        | Wartość Tarkett                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu wg ISO                                        | EN ISO 10582                                                                                                                                 | Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW                                      |
| Klasyfikacja mieszkaniowa                                  | EN ISO 10874                                                                                                                                 | 23 Intensywne natężenie ruchu                                                  |
| Klasyfikacja obiektowa                                     | EN ISO 10874                                                                                                                                 | 33 Intensywne natężenie ruchu                                                  |
| Klasyfikacja przemysłowa                                   | EN ISO 10874                                                                                                                                 | 42 Średnie natężenie ruchu                                                     |
| Gwarancja obiektowa (w latach)                             |                                                                                                                                              | 10 lat                                                                         |
| Opis                                                       | Norma                                                                                                                                        | Wartość Tarkett                                                                |
| Grubość całkowita                                          | EN ISO 24346                                                                                                                                 | 4,50 mm                                                                        |
| Grubość warstwy użytkowej                                  | EN ISO 24340                                                                                                                                 | 0,55 mm                                                                        |
| Waga całkowita                                             | EN ISO 23997                                                                                                                                 | 7800 g/m <sup>2</sup>                                                          |
| Zawartość spoiwa                                           | EN ISO 10582                                                                                                                                 | Type I                                                                         |
| Zabezpieczenie powierzchni                                 |                                                                                                                                              | TEKTANIUM ®                                                                    |
| Fazowanie krawędzi                                         |                                                                                                                                              | Nie                                                                            |
| Instalacja                                                 |                                                                                                                                              | 4 stronne<br>Loose-Lay                                                         |
| Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) | Norma                                                                                                                                        | Wartość Tarkett                                                                |
| Deklaracja właściwości użytkowych                          | EN 14041                                                                                                                                     | 0197-0017-DoP-2026-01                                                          |
| Dane techniczne                                            | Norma                                                                                                                                        | Wartość Tarkett                                                                |
| Stabilność wymiarowa                                       | EN ISO 23999                                                                                                                                 | Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.10 %                                           |
| Zwijanie pod wpływem ciepła                                | EN ISO 23999                                                                                                                                 | ≤  1  mm                                                                       |
| Klasa reakcji na ogień                                     | EN 13501-1                                                                                                                                   | Bfl-s1                                                                         |
| Wgniecenie resztkowe                                       | EN ISO 24343-1                                                                                                                               | ≤ 0.10 mm                                                                      |
| Oddziaływanie nóżek mebli                                  | EN ISO 16581                                                                                                                                 | Brak uszkodzeń                                                                 |
| Oddziaływanie kółek krzeseł                                | EN ISO 4918                                                                                                                                  | Brak uszkodzeń                                                                 |
| Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw               | EN ISO 717-2                                                                                                                                 | 6 dB                                                                           |
| Poprawa akustyki                                           | NF S31-074                                                                                                                                   | Klasa C (≤ 85 dB)                                                              |
| Przewodzenie ciepłe                                        | EN ISO 10456                                                                                                                                 | 0,04 m <sup>2</sup> ·K/W                                                       |
| Odporność na światło                                       | EN ISO 105-B02                                                                                                                               | ≥ 6                                                                            |
| Odporność chemiczna                                        | EN ISO 26987                                                                                                                                 | Odporne                                                                        |
| Antypoślizgowość                                           | EN 16165 Annex B                                                                                                                             | R10                                                                            |
| Antypoślizgowość (EN 13893)                                | EN 13893                                                                                                                                     | Klasa DS (μ ≥ 0,30)                                                            |
| Właściwości elektrostatyczne                               | EN 1815                                                                                                                                      | Antystatyczne (≤ 2 kV)                                                         |
| Ogrzewanie podłogowe                                       |                                                                                                                                              | Tak (max. 27°C)                                                                |
| Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu      | Norma                                                                                                                                        | Wartość Tarkett                                                                |
| Nadaje się do recyklingu                                   |                                                                                                                                              | Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały użytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| Całkowita zawartość recyklatu                              | ISO 14021                                                                                                                                    | 20 %                                                                           |
| Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)            |                                                                                                                                              | 12,18 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                     |
| Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)                              |                                                                                                                                              | 6,05 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                      |
| Wolne od ftalanów                                          |                                                                                                                                              | 100% produkcja wolna od ftalanów                                               |
| Emisja LZO po 28 dniach                                    | EN 16516                                                                                                                                     | Platinum (≤ 10 µg/m <sup>3</sup> )                                             |
| Emisja formaldehydu                                        |                                                                                                                                              | E1                                                                             |
| Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie               |                                                                                                                                              | Dostępne                                                                       |
| Francuski certyfikat emisji LZO                            |                                                                                                                                              | A+                                                                             |
| Wzory i wymiary                                            |                                                                                                                                              |                                                                                |
| Płytki                                                     | Płytki 660 x 660mm - 5 Płytki=2,18 m <sup>2</sup> /op - 42 op/paleta<br>Płytki 997 x 497mm - 5 Płytki=2,48 m <sup>2</sup> /op - 42 op/paleta |                                                                                |
| Dostępne wzory                                             | 5                                                                                                                                            |                                                                                |



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (09/07/2026). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.