

LinoWall 2.00 mm

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum do pokryć ściennych
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Ochrona powierzchni		xf ² ™
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Ognioodporność	EN 13501-1	B-s2,d0
Toksyczność gazów spalania	ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C)	CITg (4min) =0,06 and CITg (8min)=0,09 testowane z napromiennikiem 50KW/m ² bez płomienia pilotującego
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodnictwo termiczne (in W/m•K)	EN 12524	0.11
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Odporność na uderzenia	EN 259-2	Odporność na uderzenia
Odporność chemiczna	ISO 26987 - EN 423	Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, rozpuszczalniki i zasady
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Wymóg badania zapachu dla klasy emisji M1	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Spełnia wymagania
Zmywalność	EN 12956 / EN 233	Bardzo dobra zmywalność
Odporność na działanie grzybów i bakterii	ISO 22196	Naturalnie antybakteryjny (Ecoli i MRSA)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Nadające się do recyklingu		Tak
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation		Tak
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x ≤16 m
Dostępne wzory		10



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (22/02/2022). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.