

Originale xf² (2.5mm)

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	ISO 24011	Linoleum
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Zabezpieczenie powierzchni		xf ² ™ Essenza+
Grubość całkowita	ISO 24346	2,50 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3200 g/m ² 2900 g/m ²
Elastyczność	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Średnia zmierzona wartość : 17,5 mm ø
Gwarancja obiektowa (w latach)		10 lat
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Oznaczenie CE	EN 14041	EN 14041
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0200-0014-DoP-2013-07 0200 0011 DoP 2013 07 0200 0001 DoP 2013 07
Reaction to fire - Glued on non-combustible substrate	EN 13501-1	Bfl-s1 Cfl-s1
Antypoślizgowość (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodnictwo termiczna (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	LE015 Średnia zmierzona wartość : 0,08 mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL _w	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB 5 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Odpowiednia dla krzeseł biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529). Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze. Odporny na działanie środków dezynfekujących na bazie podchlorynu sodu i nadtlenu wodoru zalecanych przez EPA/WHO. Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, rozpuszczalniki i zasady
Odporność chemiczna	ISO 26987	
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Odporność na działanie grzybów i bakterii	ISO 22196	Naturalnie antybakteryjny (Ecoli i MRSA)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		-0,60 kg CO ₂ e /m ²
Całkowita zawartość recyklatu		30 %
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x ≤32 m Rolka 2 x ≤16 m
Dostępne wzory		16



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (10/06/2025). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.