

# STYLE ELLE xf<sup>2</sup>™ (2.5 mm)

## Dane techniczne

| Klasyfikacja                                               | Norma                  | Wartość Tarkett                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu wg ISO                                        | ISO 24011              | Linoleum                                                                         |
| Klasyfikacja mieszkaniowa                                  | EN ISO 10874           | 23 Intensywne natężenie ruchu                                                    |
| Klasyfikacja obiektowa                                     | EN ISO 10874           | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu                                             |
| Klasyfikacja przemysłowa                                   | EN ISO 10874           | 43 Intensywne natężenie ruchu                                                    |
| Opis                                                       | Norma                  | Wartość Tarkett                                                                  |
| Zabezpieczenie powierzchni                                 |                        | xf <sup>2</sup> ™                                                                |
| Grubość całkowita                                          | ISO 24346              | 2,50 mm                                                                          |
| Waga całkowita                                             | ISO 23997              | 2900 g/m <sup>2</sup>                                                            |
| Elastyczność                                               | ISO 24344 Method A     | ≤ 30 mm ø<br>Średnia zmierzona wartość : 17,5 mm ø                               |
| Gwarancja obiektowa (w latach)                             |                        | 10 lat                                                                           |
| Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) | Norma                  | Wartość Tarkett                                                                  |
| Oznaczenie CE                                              | EN 14041               | EN 14041                                                                         |
| Deklaracja właściwości użytkowych                          | EN 14041               | 0200 0001 DoP 2013 07                                                            |
| Reaction to fire - Glued on non-combustible substrate      | EN 13501-1             | Cfl-s1                                                                           |
| Antypoślizgowość (DIN 51130)                               | DIN 51130              | R9                                                                               |
| Antypoślizgowość (EN 13893)                                | EN 13893               | Klasa DS (μ ≥ 0,30)                                                              |
| Właściwości elektrostatyczne                               | EN 1815                | Antystatyczne (≤ 2 kV)                                                           |
| Dane techniczne                                            | Norma                  | Wartość Tarkett                                                                  |
| Wgniecenie resztkowe                                       | EN ISO 24343-1         | ≤ 0,15 mm<br>Średnia zmierzona wartość : 0,08 mm                                 |
| Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw               | EN ISO 10140-3 / 717-2 | 6 dB                                                                             |
| Poprawa akustyki                                           | NF S31-074             | Klasa C (≤ 85 dB)                                                                |
| Oddziaływanie kółek krzeseł                                | EN ISO 4918            | Odpowiednia dla krzeseł biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529).             |
| Odporność chemiczna                                        | ISO 26987              | Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, rozpuszczalniki i zasady                   |
| Ogrzewanie podłogowe                                       |                        | Tak (max. 27°C)                                                                  |
| Odporność na światło                                       | ISO 105-B02            | ≥ 6                                                                              |
| Odporność na działanie grzybów i bakterii                  | ISO 22196              | Naturalnie antybakteryjny (Ecoli i MRSA)                                         |
| Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu      | Norma                  | Wartość Tarkett                                                                  |
| Nadaje się do recyklingu                                   |                        | Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)            |                        | -0,60 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                       |
| Całkowita zawartość recyklatu                              |                        | 36 %                                                                             |
| Emisja LZO po 28 dniach                                    | EN 16516               | Platinum (≤ 10 µg/m <sup>3</sup> )                                               |
| Wzory i wymiary                                            |                        |                                                                                  |
| Rolka                                                      |                        | Rolka 2 x ≤32 m                                                                  |
| Dostępne wzory                                             |                        | 6                                                                                |



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (27/09/2025). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.