

LinoRail HL3

DANE TECHNICZNE	NORMA	LINORAIL HL3
Charakterystyka		
Grubość całkowita	ISO 24346	2,50 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	Ok. 3 000 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	Xf2™
Właściwości techniczne		
Odporność na ogień	EN 45545-2	HL 3
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Najlepsza wartość zmierzona	Ok. 0,07 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Elastyczność	ISO 24344 Metoda A	≤ 30 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Zgodne z krzesłami biurowymi o kółkach typu W (Norma EN 12529)
Właściwości antystatyczne	EN 1815	< 2 kV
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki i zasady
Ogrzewanie podłogowe	EN 10456	0,015 m ² K/W - zgodne
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 Metoda 3	≥ 6
Redukcja dźwięków uderzeń	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717/2	6 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Oznaczanie działania przeciwbakteryjnego	ISO 22196	Naturalnie bakteriobójcze (mieszanka bakterii - Ecoli i MRSA)
Testu zapachu zgodność dla klasy emisji M1	EN ISO 16000-28 i. A., VDI4302	Zgodne