



CECHA	STANDARD	WYNIK
Typ podłogi	EN ISO 10582	Heterogeniczne SPC
Metoda montażu	-	Drop Lock Click System
Grubość całkowita drewno		5.0 mm
Grubość całkowita kamień	EN ISO 24346	6.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.55 mm
Rozmiar drewno (długość i szerokość)	EN ISO 24342	1220 x 181 mm
Rozmiar kamień (długość i szerokość)	EN ISO 24342	940 x 465 mm
Podkład akustyczny	-	Tak (1 mm)
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	UV Gloss
Tłoczenie warstwy użytkowej drewno	-	Standardowe (struktura drewna)
Tłoczenie warstwy użytkowej kamień	-	Standardowe (struktura kamienia)
Fazowanie krawędzi	-	4-stronne
Pakowanie drewno (sztuki)	-	12 szt. / opak.
Pakowanie kamień (sztuki)	-	7 szt. / opak.
Pakowanie drewno (metry kwadratowe)	-	2.65 m ² / opak.
Pakowanie kamień (metry kwadratowe)	-	3.06 m ² / opak.
Gramatura (g/m ²)	EN ISO 23997	9470 g/m ²
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
Prostokątność i prostoliniowość	EN ISO 24337:2006	≤ 0.30 mm
Giętkość	EN ISO 24344	< 20 mm brak pęknięć
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm
Krzesło na rolkach	EN 425:2002	Odporne (15 000 obrotów)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893 EN 14041: 2004/AC:2006	DS
Klasa ścieralności	EN 15468:2016	Grupa T
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	23/33
Klasa trudnopalności	EN 13501-1	Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	
	EN ISO 11925-2	
Trwałość koloru	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Index 0, excellent
Elektrostatyczność	EN 1815	≤ 2 kV
Opór cieplny	EN 12667	0.086 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	-	Max 27°C
Izolacja akustyczna	ISO 10140-3	ΔLW=20 dB
Emisja formaldehydu	EN 14041:2004/AC:2006	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041:2004/AC:2006	Nie stwierdzono DL PCP
TVOC po 28 dniach	ISO 16000	A+
REACH	Regulation (EU) No. 1907/2006	TAK

