

# ZEUS

Właściwości EN 1817	Norma	Jednostka	Wymagania	Wartości średnie produktu
Twardość	ISO 7619	shore A	≥ 75	85 ± 5
Wgniecenie resztkowe	EN 433	mm	≤ 0,25	0,10
Odporność na ścieranie	ISO 4649 (met.A-5N)	mm <sup>3</sup>	≤ 250	140
Stabilność wymiarów	EN 434	%	± 0,40 max	± 0,30
Elastyczność	EN 435 Met.A (Ø20 mm)	-	bez szczelin	zachowana
Odporność na światło	ISO 105-B02 Met.3	wysokość	≥ 6 skala niebieska ≥ 3 w skali szarości	zachowana
Odporność na niedopałki papierosów	EN 1399	stopień	met. A ≥ 4 met. B ≤ 3	zachowana
Wytrzymałość na rozdzieranie	ISO 34-I met. B proc A	N/mm	≥ 20	zachowana

## Właściwości EN 14041

Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	-	Bfl-s1
Odporność na poślizg	EN 13893	klasa	≥ 0,30 (DS)	DS

## Inne właściwości

Odporność na plamy	EN 423	-	-	odporna*
Toksyczność dymu	BS 6853, Ann B.2	R	≤ 5	zachowana
Opór cieplny	DIN 52612	m <sup>2</sup> K/W	-	0,022
Oporność elektryczna	IEC 60093	ohm	-	> 10 <sup>10</sup>
Ładunki elektrostatyczne	EN 1815	kV	-	≤ 2 anistatic
Redukcja dźwięku	ISO 140-8	dB	-	10
Odporność na krzesła	EN 425	-	-	odporna

\* w zależności od stężenia i czasu kontaktu do określonych środków prosimy przesłać zapytanie



**Manufactured by:**  
Artigo Spa  
Loc. Carpeneto  
17014 Cairo M.tte (SV), Italy

Lapi Srl Notified Body  
n° 0987  
**EN 14041**  
06  
0987-cpd-16

EN 12199 - Homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings



(bonded or loose)



DS



E1  
HCHO  
(absent)



### Classification EN 685:



Artigo to kauczukowe wykładziny, które należy zainstalować zgodnie instrukcją montażu producenta.

Regularny i skuteczny program czyszczenia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wykładzin.

Instrukcje montażu i czyszczenia dostępne są w dziale technicznym.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.